




5000R - СУПЕР БЪРЗ ЛАК

Описание:


Тази двуслойна лакова система е подходяща за поправка на панели и особено за въздушно сушене, но може да придаде чудесен гланц и при пълно лакиране. Има много добра адхезия към бои както на солвентна, така и на водна основа.

Подходящи основи:

- боя GenRock
- боя Gen₂O



Mix 2:1 с H 200 супер бърз втвърдител
Отворено време: 4ч. при 20°C
5-10 % General разредител



16-18s / DIN 4 mm / 20 °C



Съвместим 1.3 – 1.5 mm (2 ръце)
2.0 - 2.5 bar входно налягане



HVLP 1.3 – 1.5 mm (2 ръце)
0.7 bar атомизиращо налягане



2 слоя 45 – 55 micron
HVLP = 2 слоя 50 - 60 micron



Изчакайте 10 min преди да увеличите температурата
Сушете 20 min при 60°C температура на панела

Лист с данни за продукта



5000R - СУПЕР БЪРЗ ЛАК

Air Dry Time:



	20°C
Не лепи прах	12 min
На пипане	30 min
Може да се обработва	90 min
Може да се полира	4 ч.
Пълно изсъхване	2 дена



8 min на къси вълни

Обектът трябва да е разположен на разстояние, не по-малко от 60 cm от лампата.



Носете подходящи предпазни средства

Точка на възпламеняване:

32°C (89.6 °F)

Специфично тегло:

0.968 kg/cm³

Съдържание на твърди частици:

48.1 % по тегло

Покривност:

8 - 9 m²/l при 50 µm дебелина на слоя (теоритично)

VOC (2004/42/EC):

2004/42/EO ПВ (е) (840)516. Граничната стойност на ЕС за този продукт (продуктова категория ПВ е) в готова за употреба форма е максимум 840 g/l. Съдържанието на VOC на този продукт в готова за употреба форма е макс. 516 g/l.

SDS:

Вижте информационния лист за безопасност

Лист с данни за продукта

Производител: General Paint Co. S.A.L.. Ливан

Вносител: Димас пласт ЕООД 02/ 978 31 71, www.carchemie.com гр.София , бул.Асен Йорданов 11