




6000HS - 2K HS Лак

Описание:

Тази 2-слойна HS система лак притежава чудесна адхезия към бои на солвентна или водна основа и се нанася с лекота. 6000HS дава OEM покритие на панела и на пълното повторно боядисване. Изключително стабилен при нанасяне по вертикални повърхности, може да се нанася повторно в рамките на 24h без шлайфане.

Подходящи основи:

- **Genrock** боя
- **Gen20** боя



Смесете 2:1 с някой от следните втвърдители:

- H760 Специал
- H750 Много бавен
- H700 Бавен
- H600 Нормален
- H500 Бърз

Отворено време: 5ч. при 20°C



5-10% **General** Разредител

16-18s / DIN 4 mm / 20 °C



Съвместим 1.3 – 1.5 mm (2 ръце)

2.0 - 2.5 bar входящо налягане

2 = 50 – 60 µm



HVLP 1.3 – 1.5 mm (2 ръце)

0.7 bar атомизиращо налягане

2 = 50 – 60 µm



Изчакайте 10 min преди да повишите температурата

Сушете 20 min при 60 °C температура на панела



6000HS - 2K HS Лак



	20°c	60°c
Не лепи прах	20 min	5 min
Може да се пипа	45 min	10 min
Може да се обработва	3 h	15 min
Може да се полира	7 h	30 min
Пълно изсъхване	2 days	1 h

Забележка: Данните са събрани при работа с твърдител H500.



8 min на къси вълни

Обектът трябва да е разположен на разстояние, не по-малко от 60 cm от лампата.



Носете подходящи предпазни средства

Точка на възпламеняване: 25°C

Специфично тегло: 0.985 kg/cm³

Съдържание на твърди частици: 52.6 % по тегло

Покривност: 8 - 9 m²/l при 50 µm дебелина на слоя (теоритично)

SDS: Вижте информационния лист за безопасност

Производител: General Paint Co. S.A.L.. Ливан

Вносител: Димас пласт ЕООД 02/ 978 31 71, www.carchemie.com гр.София , бул.Асен Йорданов 11